

ASACLEAN™ HOJA DE DATOS TÉCNICOS

COMPUESTO PARA PURGAR

GRADO UP

Compuesto de Purga Mecánica para Moldeo por Inyección y Extrusión

Presentación



Grado UP disponible en:

- Bolsas de polietileno de 250 lb. (imagen superior)
- Gaylords de 1,500 lb.



IMAGEN: Plano en detalle de Grado UP

Descripción y Beneficios

- Limpieza para cambio de color/material previo al procesamiento de poliolefina
- Limpieza de canal caliente para molde abierto o cerrado
- Desplazado fácilmente por resinas olefinicas
- Excelente compatibilidad con resinas olefinicas
- No se requiere tiempo de reposo
- Sellador de cierre previo al procesamiento de poliolefina para facilitar la prevención de la contaminación
- Compuesto de purga mecánica con base de polipropileno
- Sin reacción química

Información de Uso

Rango de Temperaturas:	170°C a 300°C (340°F a 570°F)
Apertura Mínima:	0.5 mm (.020") de apertura para compuertas de canales calientes y dados de extrusión; se obtiene un mejor desempeño con los paquetes de mallas retirados. Si no es posible retirar el paquete de mallas, use el tamaño máximo de malla 100.
Cantidad de Purga:	Normalmente capacidades de 1-2 sistemas (la cantidad real depende del grado de contaminación)
Aplicaciones:	Moldeo por inyección - incluyendo canales calientes Extrusión - perfil, lámina, película plana y compuestos
Tipos de Resina:	Purga a y desde resinas con base de polipropileno dentro del rango de temperaturas de procesamiento

Propiedades Físicas y Químicas

Estado Físico:	Sólido
Forma:	Gránulos
Color:	Blanco lechoso - amarillo pálido
Solubilidad en Agua:	Insoluble
Solubilidad en Otros Disolventes:	Insoluble en disolventes orgánicos a temperatura normal
Estabilidad:	Estable a temperaturas normales
Reactividad:	No reactivo con manipulación y almacenamiento normales
Condiciones a Evitar:	No exceda el rango de temperaturas recomendado. No permita que ASACLEAN Grado UP permanezca en el barril durante más de 30 minutos a temperaturas superiores a 280°C (535°F).

Seguridad del producto

Consulte la hoja de datos de seguridad para más información **¿Tiene una pregunta?** Visite asaclean.com o llame al 800.787.4348 para hablar con un experto en purgas.
Form. #: TDS-UP-ES
Revisado: 8/1/2020

Medición Clave

Value

Gravedad Específica:	1.09 a 23°C (73°F)
Punto de Ablandamiento:	154°C a 164°C (309°F a 327°F)
Punto de Inflamación:	330°C (625°F)
Temp. de Autoignición:	390°C (734°F)

Por favor, tenga presente: Los datos anteriores solo se deberán usar como referencia.